



СФЕРЫ, ПОЛУСФЕРЫ

Примеры поставок пьезокерамических сфер


Дизайн	D, мм	d, мм	d ₁ , мм	S, мм	h, мм	f _p , кГц	
						ЦТС-19	ЦТС-26
	5 ^{+0,6} _{-0,4}	2 ^{+0,4} _{-0,2}	—	0,5 ± 0,1	—	380	—
	7 ^{+0,7} _{-0,5}	3,5 ^{+0,5} _{-0,3}	—	0,5 ± 0,1	—	210	—
	20 ^{+1,7} _{-1,5}	9 ^{+0,7} _{-0,5}	—	1,5 ± 0,1	—	94	94
	30 ^{+1,7} _{-1,5}	11 ^{+0,7} _{-0,5}	—	2,5 ± 0,2	—	63	63
	40 ^{+2,3} _{-1,9}	16,2 ^{+1,2} _{-0,5}	—	3,0 ± 0,2	—	43	48
	80 ^{+3,2} _{-3,0}	20 ^{+1,7} _{-0,5}	—	5,0 ± 0,3	—	20	—
	20 ^{+1,7} _{-1,5}	9 ^{+0,6} _{-0,5}	—	1,5 ± 0,15	—	—	120
	30 ^{+1,7} _{-1,5}	11 ± 0,9	—	2,5 ± 0,15	—	54	76
	50 ^{+1,7} _{-1,5}	19 ± 0,5	—	3,0 ± 0,2	—	37	42
	7 ^{+1,7} _{-0,5}	3 ^{+0,4} _{-0,2}	4,5 ^{+0,5} _{-0,3}	0,5 ± 0,1	3 ± 0,2	—	—
	15 ^{+1,7} _{-1,5}	6 ^{+0,6} _{-0,2}	9,5 ^{+0,7} _{-0,5}	1,2 ± 0,1	5 ± 0,3	102	100
	40 ^{+2,0} _{-1,5}	10 ^{+0,6} _{-0,2}	16,2 ^{+0,5} _{-0,3}	3,0 ± 0,2	5 ± 0,3	43	48
	50 ^{+2,0} _{-1,5}	10 ^{+0,6} _{-0,2}	16,2 ^{+0,5} _{-0,3}	3,0 ± 0,2	5 ± 0,3	33	—

Примечания:

1. Размеры, допуски, материалы основы и напыления уточняются при оформлении заказа.
2. По согласованию с заказчиком возможно изготовление сферических пьезоэлементов других размеров (D 5,0 -100,0 мм).
3. f_p – частота резонанса дана справочно.

СФЕРЫ, ПОЛУСФЕРЫ

Примеры поставок пьезокерамических полусфер

Размеры	R, мм	S, мм
	2,5±0,2	0,5±0,1
	3,5±0,25	0,5±0,1
	7,5±0,5	1,2±0,1
	10,0±0,75	1,5±0,1
	15,0±0,75	2,5±0,2
	20,0±0,75	3,0±0,2
	25,0±0,75	5,0±0,3
	40,0±1,5	7,5±0,4
	50,0±1,5	